



CEWELD MA SS 2343 Tig

TYPE	Fil de soudure solide pour le rechargement et la reconstruction d'outils de travail à chaud...						
APPLICATIONS	Reconstruction et rechargement de pièces soumises à l'abrasion et à des températures élevées.						
PROPRIÉTÉS	Abrasion combinée à des températures élevées.						
CLASSIFICATION	EN ISO	14700: S Fe3					
	W.Nr.	1.2343					
CONVIENT POUR	Hotworking tools, high speed tool steels, HSS, aluminium press molts, dies, stamping tools, cutting tools, shear blades, cutters, knives, scissors.						
AGRÉMENTS							
POSITIONS DE SOUDAGE	 PA  PB  PC  PD  PE  PF  PG						
ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE DU MÉTAL D'APPORT (%)	C	Mn	Cr	Mo	V	Fe	Si
	0.4	0.4	5	1.1	0.5	Rem.	1
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	Heat Treatment		R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A5 (%)	Hardness	
	As Welded					55 HRc	
ETUVAGE	Non requis						
GAS ACC. EN ISO 14175	I1						



CEWELD MA SS 2343 Tig

MA SS 2343 TIG 1,0 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720682051825

MA SS 2343 TIG 1,6 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663401816

MA SS 2343 TIG 2,0 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663401854

MA SS 2343 TIG 2,4 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663401793

MA SS 2343 TIG 3,0 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663401809