



CEWELD Magnesium 92/8 Tig

TYPE	Fil de soudage magnésium				
APPLICATIONS	Le moulage du magnésium permet de réparer les pièces cassées ou usées de différents alliages de magnésium.				
PROPRIÉTÉS	Le magnésium 92/8 est un alliage de soudure Mg - 9 Al - 2 Zn qui est largement utilisé pour la fabrication et la réparation de nombreuses compositions similaires. Le magnésium 92/8 est préféré pour l'assemblage de nombreux alliages de fonderie.				
CLASSIFICATION	AWS EN ISO	A 5.19: ER AZ92A 17672: Mg001			
CONVIENT POUR	Magnesium alloys, 2L124, 2L125, L122. AMS 4484, 4434, 4453, AZ31B, AZ10A, ZK21A, AM100A, AZ61A, AZ63A, AZ80A, AZ81A, AZ91A, AZ92A, AMS 4360, AZ casting alloys to: EK41A, EZ33A, HK31A, HM21A, HM31A, HZ32A, K1A (except AZ61A),AE81A				
AGRÉMENTS					
POSITIONS DE SOUDAGE	PAPBPCPDPEPFPG				
ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE DU MÉTAL DE SOUDURE (%)	Si 0.04	Mn 0.15	Fe 0.004	Zn 2	Al 8.3 Mg Rem.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	Heat Treatment As Welded	R _{P0,2} (MPa) 95	R _m (MPa) 170	A5 (%) 2	Hardness 65 HB
ETUVAGE	Non requis				
GAS ACC. EN ISO 14175	I1				



CEWELD Magnesium 92/8 Tig

MAGNESIUM 92/8 TIG 2,4 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	1	8720663406668

MAGNESIUM 92/8 TIG 6,0 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	1	8720663406675