


CEWELD NiCu30Mn

TYPE	Massieve lasdraad op basis van nikkel, gelegeerd met koper.						
TOEPASSINGEN	CEWELD® NiCu30Mn is geschikt voor ongelijksoortig lassen tussen nikkel 200-201, roestvast staal, koolstofstaal, Inconel- en Incoloy-legeringen, nikkelkoper en nikkellegeringen van koper. Scheepsbouw, zeewaterverdamplingsinstallaties, buizen, pompbouw, offshore enz.						
EIGENSCHAPPEN	Dit lasmetaal van nikkel en koper heeft soortgelijke eigenschappen als “Monel 400”. Het heeft een goede sterkte en is bestand tegen corrosie in veel media, waaronder zeewater, zouten en reducerende zuren. Het lasmetaal is niet verouderingsbestendig en wanneer het wordt gebruikt om Monel K-500 te verbinden, heeft het een lagere sterkte dan het basismetaal.						
CLASSIFICATIE	AWS	A 5.14: ERNiCu-7					
	EN ISO	18274: S Ni 4060(NiCu30Mn3Ti)					
	W.Nr.	2.4377					
	F-nr	42					
	FM	6					
GESCHIKT VOOR	E Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) 2.4360, 2.4361, 2.4365, 2.4375, (2.0872, 2.0882, 2.0890) NiCu30Fe, NiCu30Al, G-NiCu 30 Nb, LC-NiCu 30 Fe, ASTM B127, B163, B164, B165 UNS N04400 Monel 400, Monel R405, Monel K-500 Alloy K500 and dissimilar welding between these Alloys.						
GOEDKEURINGEN							
LASPOSITIES	     						
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)	C	Si	Mn	Ni	Ti	Cu	Al
	0.09	1	3.5	65	2	30	1
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment	R _{p0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness
					RT		
	As Welded	300	450	30	70		HRc
HERDROGEN	Not required						
GAS ACC. EN ISO 14175	I1						



CEWELD NiCu30Mn

NICU30MN 0,8MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663417954
D-100	1	8720663417947

NICU30MN 0,9MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663417961

NICU30MN 1,0MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663417978

NICU30MN 1,2MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	13,6	8720663417992
BS-300	15	8720663417985

NICU30MN 1,6MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663418005
BS-300	13,6	8720663418012