


CEWELD AISi 12

TYPE	Aluminiumsiliciumlegering voor het lassen van gegoten aluminiumonderdelen, ook geschikt als hardsoldeerlegering met geschikt vloeimiddel.						
TOEPASSINGEN	Aluminiumlegering voor lassen en hardsolderen. Dit materiaal wordt over het algemeen gebruikt voor het hardsolderen van aluminium platen, voor extrusies en gietstukken. (Na het anodiseren zal het laswerk een andere kleur hebben)						
EIGENSCHAPPEN	AlSi 12 werd oorspronkelijk ontwikkeld als hardsoldeerlegering om te profiteren van zijn lage smeltpunt en kleine stollingsrange. Bovendien heeft het een hoger siliciumgehalte dan AlSi5, wat zorgt voor een betere vloeibaarheid en minder krimp. Warmtscheuren wordt aanzienlijk verminderd bij gebruik van AlSi12 als lastoevoegmateriaal. De legering kan worden gebruikt in toepassingen bij aanhoudend hoge temperaturen. Niet warmtebehandelbaar. Dikkere secties moeten worden voorverwarmd (150°C) voor het lassen.						
CLASSIFICATIE	AWS	A 5.10: ER4047A					
	EN ISO	18273: S Al 4047A (AlSi12(A))					
	W.Nr.	3.2585					
	F-nr	23					
GESCHIKT VOOR	Cast aluminium up to 12% Si: G-AlSi10Mg, G-AlSi11, G-AlSi12 (Cu), G-AlSi7Mg, G-AlSi6Cu4, G-AlSi9Mg, G-AlSi9Cu3, 4145, 3.2581, 3.2583, 3.2381, 3.2383, 3.2373, 3.2163, 3.2371, 3.2151, B 413.0, 361.0, 359.0, 356.0, 319.0,						
GOEDKEURINGEN	CE						
LASPOSITIES							
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)	Si	Mn	Ti	Fe	Cu	Zn	Al
	12	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	Rem.
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment		R _{p0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A5 (%)	Hardness	
	As Welded		95	190	6	HRc	
HERDROGEN	Not required						
GAS ACC. EN ISO 14175	I1, I3						



CEWELD ALSi 12

ALSI 12 0,8MM

Packaging	KG/unit	EanCode
D-100	0,5	8720663407719
D-200	2	8720663407726
D-300	7	8720663407764

ALSI 12 1,0MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	7	8720663407771
D-100	0,5	8720663407733
D-200	2	8720663407740

ALSI 12 1,2MM

Packaging	KG/unit	EanCode
D-200	2	8720663407757
D-300	7	8720663407788

ALSI 12 1,6MM

Packaging	KG/unit	EanCode
D-300	7	8720663407795

ALSI 12 2,4MM

Packaging	KG/unit	EanCode
D-300	7	8720663407801